



## REN "O" TEX SATIN ECOLABEL

### LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/007/23

N° Licence 23/12

Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

La combinaison des liants acryliques et glycéro en émulsion permet d'obtenir le meilleur compromis pour les caractéristiques suivantes :

- excellente adhérence sur fonds poreux, bloqués ou anciens fonds alkydes brillants
- temps de reprise optimum et séchage sans tension
- très bon arrondi au séchage et aspect d'un glycéro traditionnel

Très garnissant et opacifiant.

Lessivable. Très grande facilité d'application.

Doit être déposé et ne pas être " travaillé " à l'excès.

Remise en service des locaux très rapide.

### LOCALISATION

Intérieur

### DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs et plafonds, huisseries.

### SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels ( plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59-1).

- **Fonds sains bruts** : les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application d'une couche d'**IMPRESSION plaque de plâtre, REN "O" TEX IMPRESSION** ou **FIX "O" PRIM**.
- **Fonds sains déjà peints** : après lessivage, application d'une couche de **FIX "O" PRIM** ou **REN "O" TEX IMPRESSION**.
- **Fonds pulvérulents, écaillés ou badigeons** : brosser, nettoyer et décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'**APPLITECH FIX'O, APPLITECH INCOLORE** ou **RENAUPRIM** dilué pour restructurer les fonds.
- **Métal** : première couche de **RENAULFER** primaire antirouille.
- **Bois** : première couche de **RENAUPRIM**.

### MISE EN ŒUVRE

Application monocouche ou bi-couche en croisant régulièrement, en évitant de travailler à l'excès le produit.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau acrylique poils ras ou moyens (aspect semi tendu), rouleau laqueur ou floqué sur mousse (aspect tendu).

Nettoyage du matériel à l'eau.

## DILUTION

Prêt à l'emploi. Peut être dilué à 5% maximum en 1ère couche.

## CARACTÉRISTIQUES

|   |   |
|---|---|
| <b>Composition</b>                                | Combinaison de résines alkydes en émulsion aqueuse et de résines acryliques<br>Pigment blanc : dioxyde de titane.<br>Charges lamellaires pour un aspect soyeux. |
| <b>Aspect</b>                                     | Satin soyeux.   |
| <b>Tenue au feu</b>                               | M1 sur support incombustible M0.  |
| <b>Présentation</b>                               | Peinture crème  |
| <b>Teintes</b>                                    | Blanc.<br>Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.<br>Teintes pastel du nuancier <b>FUSION (Base P)</b> .                                       |
| <b>Densité</b>                                    | 1,34 + ou - 0,02 kg/l   |
| <b>Extrait Sec</b>                                | 59 + ou - 2 %   |
| <b>en poids</b>                                   |   |
| <b>en volume</b>                                  | 44 + ou - 2 %   |
| <b>Épaisseur Film sec</b>                         | 33 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide.   |
| <b>Performance du film</b>                        | Excellente adhérence<br>Lessivable  |
| <b>Séchage</b><br>à 20°C et 70% humidité relative | Hors poussière : 3 heures.<br>Sec au toucher : 6 heures.<br>Recouvrable : 12 heures.  |
| <b>Rendement</b>                                  | 9 m <sup>2</sup> /L sur support lisse.  |
| <b>Conditionnement</b>                            | 4L 16 L   |
| <b>Étiquetage</b>                                 | Néant   |
| <b>COV directive 2004/42/CE</b>                   | Catégorie A/a moins de 20 g/l (seuil maxi 2007 : 75g/l, seuil maxi 2010 : 30g/l)  |
| <b>COV critères ECOLABEL</b>                      | REN"O" TEX SATIN contient moins de 30 g/l de COV Hors eau.  |
| <b>Transport par route</b>                        | Produit non dangereux.  |

## PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.  
Attention aux locaux non chauffés.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.  
**Stocker à l'abri du gel.**

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.

**RAPPEL :** L'écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.

\*Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site Internet : <http://ec.europa.eu/ecolabel>

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 - [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)