

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

ONEA IMPRESSION ACRYLIQUE

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Régule parfaitement les fonds hétérogènes tant en porosité qu'opacité.

Très bonne adhérence sur tous fonds neufs ou déjà peints.

Séchage rapide.

Sans odeur.

Assure une parfaite préparation pour tous types de finition satinées ou demi-brillantes acryliques sans embus.

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Préparation des subjectiles dans le cadre de finition de qualité, travaux courants ou soignés.

Murs et plafonds, pièces sèches ou humides.

Toutes pièces, tous locaux, habitations, logements, bureaux, locaux à usage professionnel.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels neufs ou déjà peints : enduits, plâtre, plaques de plâtre cartonnées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59-1).

Les supports devront être sains, secs et cohérents, déjà peints ou non et avoir fait l'objet d'une reconnaissance préalable.

Ils seront suivant le cas : brossés, poncés, grattés, rebouchés, lessivés, décapés ou restructurés.

MISE EN ŒUVRE

Bien homogénéiser le produit.

Appliquer régulièrement en croisant sans surcharge.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau antigoutte, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Peut être dilué à environ 5 % d'eau sur supports très poreux ou fonds neufs absorbants.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion. Pigment blanc : oxyde de titane.
Aspect	Mat absolu
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Gel crémeux
Teintes	Blanc uniquement Teintes pastel.
Densité	1,64 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	64 + ou - 1 % 42 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	26 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lavable
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 2 heures. Entre deux couches: 6 heures
Rendement	4 à 6 m ² /kg.
Conditionnement	20 kg
Étiquetage	Néant.
COV Directive 2004/42/CE	Catégorie : A/g moins de 30g/l (seuil maxi 2007 : 50g/l, seuil maxi 2010 : 30g/l)
Transport par route	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81